



ARCTIC PAPER

MUNKEN KRAFT K2

Munken Kraft K2 jest maszynowo gładzonym, papierem siarczanowym o naturalnym odcieniu bieli, nadającym się do powlekania polimerowego; różnych zastosowań w produkcji toreb, owijania i pakowania. Papier produkowany jest ze specjalnie opracowanej mieszanki celulozy liściastej i iglastej, dzięki której posiada wysoką wytrzymałość i optymalną drukowność.

Dostępny jest z certyfikatem FSC® – The mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC® C012880 i PEFC™ PEFC/01-31-126.



The mark of responsible forestry



PODSTAWOWE INFORMACJE
Gramatury od 38 do 60 g/m²

CERTYFIKATY / OŚWIADCZENIA
FSC, PEFC, ISO 14001,
EMAS, Paper Profile,
ISEGA (kontakt z żywnością)

TECHNIKI DRUKOWANIA
Flexo, Offset

ODCIEŃ
Biały

POWIERZCHNIA
Maszynowo gładzony

MUNKEN KRAFT K2

	PRZEDZIAŁ	PRZEDZIAŁ	PRZEDZIAŁ	PRZEDZIAŁ	TOLERANCJA	METODA
Gramatura (g/m²)	38	40	50	60	+/- 3%	ISO 536
Grubość (µm)	53.2	55.6	67.5	76.2	+/- 3%	ISO 534
Wolumen (grubość/gramatura)	1.40	1.39	1.35	1.27	+/- 0.06	ISO 534
Szorstkość (Bendtsen, ml/min)	280	280	280	280	+/- 80	ISO 8791/2
Nieprzezroczystość (%)	53	55	64	68	- 2	ISO 2471
Jasność (%)	95	95	95	95	+/- 3	ISO 2470/D65
Białość (CIE)	115	115	115	115	+/- 3	ISO 11475
Cobb ₆₀ (g/m ²)	25	25	25	25	+ 7	ISO 535
Wilgotność (%)	6	6	6	6	+/- 1	ISO 287
Wytrzymałość na rozciąganie MD (kN/m)	3.5	3.7	4.5	5.5	- 0.3	ISO 1924/2
Wytrzymałość na rozciąganie CD (kN/m)	1.5	1.7	1.8	2.5	- 0.2	ISO 1924/2
Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie MD (Nm/g)	93.0	91.7	89.3	92.2	- 5.6	ISO 1924/2
Wskaźnik wytrzymałości na rozciąganie CD (Nm/g)	40.4	41.7	36.0	41.1	- 3.3	ISO 1924/2
Odporność na przedarcie MD (mN)	285	300	375	450	- 90	ISO 1947
Odporność na przedarcie CD (mN)	304	320	400	480	- 90	ISO 1947
Wskaźnik odporności na przedarcie MD (Nm ² /kg)	7.5	7.5	7.5	7.5	- 1.5	ISO 1947
Wskaźnik odporności na przedarcie CD (Nm ² /kg)	8	8	8	8	- 1.5	ISO 1947
Wytrzymałość na przepuklenie (kPa)	144	152	190	228	- 30	ISO 2758
Wskaźnik wytrzymałości na przepuklenie (kPam ² /g)	3.8	3.8	3.8	3.8	- 0.5	ISO 2758

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.